


Mit Resin drucken im Makerspace

SLA-/Resin-Drucker haben gegenüber FDM den Vorteil von viel feinerer Auflösung, aber den Nachteil von aufwendigerer Nachbearbeitung und längerer Druckzeit.

Im Makerspace haben wir einen Elegoo Mars 2 Pro, mit dem man wirklich schöne Ergebnisse erzielen kann:



Der grundlegende Ablauf sieht dabei wie folgt aus:

1. **Modell** finden (z.B. auf <https://thingiverse.com> oder <https://printables.com>) oder selbst erstellen (z.B. mit <https://freecad.org> oder <https://onshape.com>, i.A. recht aufwendig)
2. **STL-/3MF-Datei** exportieren oder herunterladen
3. Mit dem **Slicer Chitubox** (<https://www.chitubox.com>) eine CTB-Datei für den Drucker erstellen
4. Das Druckbett leveln: Tank entfernen, beide Sechskantschrauben vorne und rechts am Druckbett lösen, ein Papier unterlegen, und im Tool-Menü unter der manuellen Steuerung das Häuschen auswählen. Wenn das Druckbett stehen bleibt gerade ausrichten, auf das Papier drücken und dann erst die vordere und dann die rechte Schraube anziehen. Siehe auch <https://www.youtube.com/watch?v=1VJwhmjhP9Y>.
5. Das Druckbett wieder hoch fahren und den Tank wieder installieren.
6. Elegoo empfiehlt für alle folgenden Schritte Handschuhe und eine Maske zu tragen.
7. Ein Resin auswählen und möglichst genau einen winzigen Schluck mehr als die im Slicer angegebene Menge in die Druckkammer geben (keine Angst, den Rest kann man weiterverwenden). Bei sehr kleinen Modellen am besten in die Mitte bzw. dort wo das Modell entsteht.
8. Den Deckel aufsetzen, die Datei per USB-Stick zum Drucker bringen, und den Druck starten.
9. Warten.
10. Wenn der Druck fertig ist, Deckel abnehmen und mit einem Handschuh das Teil von der Druckplatte lösen.
11. Das gedruckte Teil in einem Glas Isopropanol oder Spiritus auswaschen. Das kann an sich öfter verwendet werden, dafür können wir evtl. mal ein Marmeladenglas danebenstellen.
12. Das gedruckte Teil trocknen lassen. Es sollte wirklich trocken sein, ansonsten bekommt man weiße Stellen auf dem fertigen Teil.
13. Das gedruckte Teil in den Nachhärter stellen und diesen für ca. 10 Minuten laufen lassen. (TODO: bessere Schätzung für die Dauer)
14. Währenddessen den Drucker putzen: die Reste aus dem Tank durch einen Filter zurück in die Flasche füllen, den Rest am Tank sowie am Druckbett mit einem (möglichst kleinen) Papiertuch abwischen.
15. Nachdem das Druckteil ausgehärtet ist kann es herausgenommen werden, und dann Handschuh, Papiertuch und Filter etwas zusammengefaltet werden und in den Nachhärter gelegt werden (so dass nasse Stellen den Nachhärter nicht berühren, sonst klebt das da fest). Dort noch mal eine Minute einstellen, dann kann alles so in den Restmüll. (TODO: gibt es da einen besseren Workflow?)

Links zum selbstprobieren:

- <https://www.elegoo.com/en-de/blogs/3d-printer-user-guide/a-quick-start-guide-with-elegoo-3d-printer-resin-3d-printers>
- <https://drucktipps3d.de/resindruck-waschen-und-entsorgen/>

- <https://formlabs.com/de/blog/wie-sie-ihre-3d-drucke-nachharten/>

Dauerhafter Link zu diesem Dokument:

https://wiki.technikkultur-erfurt.de/projekte:3d_drucker:resin?rev=1709844849

Dokument zuletzt bearbeitet am: **07.03.2024 21:54**



Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/>